

Resina Delgada

Resina Delgada es una emulsión multiusos a base de homopolímero de acetato de vinilo que sirve como pegamento, sellador y aditivo.

COMPONENTE PRINCIPAL: Homopolímero de Acetato de Vinilo.

USOS

- **PEGA TODO TIPO DE MATERIALES POROSOS COMO MADERA, PAPEL Y CARTÓN**
- **SELLADOR DE MUROS PARA RECIBIR ESTUCOS, TEXTURAS O PINTURA**
- **ADITIVO EN ESTUCOS Y TEXTURAS PARA MEJORAR ADHERENCIA Y DUREZA**



DATOS TÉCNICOS

Presentación	19 L y 190 L
Tipo	HP
Densidad	1,02 - 1,10 g/mL
Viscosidad	7,000 - 10,000 cP
% sólidos	26% - 29%
pH	> 7,5
Almacenamiento	15 meses

(*) Para mejorar la adherencia, impermeabilidad y dureza de estucos y texturas agregar 1/2 L en la preparación de cada saco de 25 kg.

RENDIMIENTOS

USO	DILUCIÓN	m ² x litro Resina Delgada
Pegamento materiales porosos	Sin diluir	5
Sellador para recibir estucos o texturas	2:1 (2 partes agua:1 parte Resina Delgada)	13
Sellador para recibir pintura	3:1 (3 partes agua:1 parte Resina Delgada)	18

(*) Los rendimientos son teóricos y dependen de las condiciones de la superficie.

Resina Delgada



PREPARACIÓN, APLICACIÓN Y RENDIMIENTO

PREPARACIÓN, APLICACIÓN Y RENDIMIENTO

Recomendaciones generales:

- Agitar antes de usar.
- No aplicar a temperaturas menores a 5°C.
- No dejar la cubierta abierta.

• Como pegamento de madera:

- Antes de pegar asegúrese de que las piezas estén libres de polvo, grasa o cualquier material que interfiera en la adherencia.
- La madera no debe tener residuos de silicones, pinturas o barnices. De preferencia debe tratarse de madera virgen y seca.
- Para asegurar que las piezas a pegar embonen perfectamente, se recomienda pulir la madera y eliminar cualquier residuo con brocha o cepillo, en seco.
- Aplicar una cantidad suficiente y de manera uniforme en una de las superficies a pegar con brocha o rodillo.
- Aplicar presión durante 30 min en las piezas a unir.

Recomendaciones:

- No diluir el producto para pegar madera.
- No aplicar el producto a temperaturas menores a 5°C.
- No se recomienda para pegar vidrio, porcelana, metal ni plásticos.
- Dejar transcurrir por lo menos 4 horas antes de realizar trabajos con las piezas unidas.

• Como sellador de superficies para recibir estucos y texturas:

- Limpiar la superficie para que quede libre de polvo y grasa.
- Añadir en un recipiente 2 L de agua por cada 1 L de Resina Delgada (proporción 2:1).
- Mezclar hasta lograr una emulsión homogénea.
- Aplicar con rodillo o brocha.
- Dejar secar por lo menos 1 hora.

• Como sellador de superficies para recibir pintura:

- Limpiar la superficie para que quede libre de polvo y grasa.
- Añadir en un recipiente 3 L de agua por cada 1 L de Resina Delgada (proporción 3:1).
- Mezclar hasta lograr una emulsión homogénea.
- Aplicar con rodillo o brocha.
- Dejar secar por lo menos 1 hora.

• Como aditivo de estucos y texturas:

Para mejorar la adherencia, impermeabilidad y dureza de estucos y texturas agregar 1/2 L en la preparación de cada saco de 25 kg.

ADVERTENCIAS

Recubrimientos y Adhesivos de la Laguna S.A. de C.V. considera que la información y recomendaciones aquí contenidas son precisas y confiables. Para garantizar la calidad de nuestros productos es necesario que se sigan las indicaciones y sugerencias antes mencionadas en las fichas técnicas. Por ningún motivo deberán añadirse al producto polvos, líquidos o agentes extraños, ya que estas combinaciones pueden ocasionar problemas en el desempeño del mismo. REAL proporciona asistencia técnica y capacitación gratuita en la instalación de cualquiera de sus productos.

ALMACENAMIENTO

El producto debe de almacenarse en lugares templados, secos y bien ventilados. No debe de sobrepasarse un tiempo de almacenamiento de 15 meses posterior a la fecha de fabricación en producto sin abrir. La fecha de fabricación se puede identificar con los primeros seis dígitos del número de lote en el siguiente orden: día, mes y año. Las resinas REAL ya diluidas o que no se consumieron en su totalidad se deben mantener bien cerradas y sin exposición al sol, se podrá almacenar hasta por 3 meses.

NOTAS DE SEGURIDAD

Precauciones a tomar en su manejo y almacenaje: EVITE EL CONTACTO CON LA PIEL Y OJOS. La piel de las manos, pies y piernas, incluyendo rodillas, es especialmente vulnerable. Otras precauciones: Use equipo de protección personal: GUANTES, LENTES DE SEGURIDAD Y ZAPATOS CON CASQUILLO. No se ingiera. En caso de ingerirlo no se provoque el vómito y solicite atención médica. El uso de cualquiera de los productos debe ser supervisado por adultos. No se deje al alcance de los menores de edad. Use este producto con ventilación adecuada.

GARANTÍA

Los productos REAL están fabricados con materias primas de la más alta calidad. Sin embargo existen factores fuera de nuestro control. Recubrimientos y Adhesivos de la Laguna S.A. de C.V. proporciona información técnica, tal como usos, preparación, aplicación y recomendaciones de sus productos, por lo que no es responsable de daños consecuentes a la omisión de la información antes mencionada. Recubrimientos y Adhesivos de la Laguna S.A. de C.V. se hace responsable solo por defectos en la fabricación del producto. Para hacer efectiva dicha garantía es necesario presentar el producto con el distribuidor o fabricante para ser reemplazado en la misma proporción.

CO-001

Versión 1

Última actualización
01/04/25